



**Parefeuille  
Provence**

## BETON

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Formats- Size - Formato  | 45,5 X 45,5 - 30 X 60 - 60 X 60                                |  |  |
| Couleur - Color  | ANTHRACITE - BEIGE - GRIS                                      |  |  |
| Destination - Premises - Destino   | Sols intérieurs - Inside references - Los interiores           |  |  |
| Grès cérame émaillé.Glazed porcelain tiles.Porcelanico esmaltado.  |  |  |  |
| Groupe de produit selon la Norme EN 14411: Bib . Carreaux et dalles céramiques pressés à sec pour sol intérieur  |  |  |  |
| Group of product according to the standard EN 14411: Bib. Ceramic tiles dry pressed for inside floor.            |  |  |  |
| Grupo de producto según la Norma EN 14411:Bib. Azulejos de gres y baldosas cerámicas apretados a seco para suelo |  |  |  |
|                                 | ANTHRACITE : U2SP3E3C2<br>BEIGE : U3SP3E3C2<br>GRIS : U3P3E3C2 | Epaisseur- thickness - Grueso.<br>45,5x45,5 : 8mm    30x60 : 8mm    60x60 : 10mm |  |
|  |  |  |  |
| Caractéristiques   | Norme  | Prestations déclarées  |  |
| Characteristics  | Norms  | Requirements   |  |
| Características  | Norma  | Prestaciones declaradas  |  |
| Absorption d'eau%  | EN ISO 10545-3   | 0,5 < E ≤3 %   |  |
| Water absorption %   |  |  |  |
| Absorción % de agua  |  |  |  |
| Résistance à la flexion  | EN ISO 10545-4   | Conforme - Conformado - In accordance<br>F≥1100 N<br>R≥30 N/mm²                  |  |
| Flexural strength  |  |  |  |
| Résistencia a la flexion   |  |  |  |
| Résistance à l'usure   | EN ISO 10545-7   | Anthracite : PEI 3<br>Beige : PEI 5    Gris : PEI 4                              |  |
| Abrasion resistance (glazed)   |  |  |  |
| Resistencia al desgaste  |  |  |  |
| Résistance à la rayure   | Echelle de Mohs  | 6  |  |
| Scratch resistance   |  |  |  |
| Resistencia al rayado  |  |  |  |
| Résistance au choc   | Cahier du CSTB 3778-7<br>Document CSTB 3778-7                  | Conforme - Conformado - In accordance  |  |
| 50g Steel ball shock resistance  |  |  |  |
| Resistencia al choque  |  |  |  |
| Résistance au choc thermique   | EN ISO 10545-9   | Conforme - Conformado - In accordance  |  |
| Thermal shock resistance   |  |  |  |
| Resistencia al choque térmico  |  |  |  |
| Résistance au gel  | EN ISO 10545-12  | Conforme - Conformado - In accordance  |  |
| Frost resistance   |  |  |  |
| Resistencia a la helada  |  |  |  |
| Résistance chimique  | EN ISO 10545-13  | Conforme - Conformado - In accordance  |  |
| Chimical resistance  |  |  |  |
| Resistencia química  |  |  |  |



***Parefeuille  
Provence***

## **BETON**

|  |                     |                                       |
|--|---------------------|---------------------------------------|
| Résistance aux taches<br>Stain resistance<br>Resistencia a las manchas                   | EN ISO 10545-14     | Conforme - Conformado - In accordance |
| Réaction au feu<br>Fire reaction<br>Reaccion al fuego                                    | Décision 96/603/CEE | A1 FL                                 |
| Emission dans l'air intérieur<br>Emission into indoor air<br>Emision en el aire interior | Décret n°2011-321   | A+                                    |
| Numéro de DOP  |                     | 061GCE                                |

Fournès - 30210 Remoulins - France

Tél. +33 (0)4 66 37 48 00 - Fax +33 (0)4 66 37 21 10 [www.parefeuille-provence.com](http://www.parefeuille-provence.com)

déc-22