



***Parefeuille  
Provence***

## LAQUE

Formats- Size - Formato	20 x 50	
Couleur - Color	BEIGE -BLUE SATIN - PARTICULIERE - PEARL - PERGAMON - TAUPE	
Destination - Premises - Destino	Murs intérieurs - Inside wall - Pared interiores	
Groupe de produit selon la Norme EN 14411: BIII . Carreaux et dalles céramiques pressés à sec pour mur intérieur Group of product according to the standard EN 14411: BIII. Ceramic tiles dry pressed for inside wall. Grupo de producto segun la Norma EN 14411:BIII. Baldosas cerámicas prensados en seco para pared interior		
		Epaisseur- thickness - Grueso. 20x50 : 7 mm
Caractéristiques Characteristics Características	Norme Norms Norma	Prestations déclarées Requirements Prestaciones declaradas
Absorption d'eau% Water absorption % Absorcion % de agua	EN ISO 10545-3	E ≥ 10 %
Résistance à la flexion Flexural strength Résistencia a la flexion	EN ISO 10545-4	NPD
Résistance au choc thermique Thermal shock resistance Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-9	Conforme - Conformado - In accordance
Résistance au gel Frost resistance Resistencia a la helada	EN ISO 10545-12	Non Résistant - Not Resistant - No Resistente
Dégagement de plomb et de cadmium Lead and cadmium given off Emisión de cadmium y plomo	EN ISO 10545-15	NPD
Réaction au feu Fire reaction Reaccion al fuego	Décision 96/603/CEE	A1
Emission dans l'air intérieur Emission into indoor air Emision en el aire interior	Décret n°2011-321	A+
Numéro de DOP		003BI