



**Parefeuille
Provence**

PIERRE DE TRAVERTIN GRIP

Formats- Size - Formato	40 X 60 - 60 X 60	
Couleur - Color		
Destination - Premises - Destino	Sols extérieurs - Outside references - Los exteriors	
Grès cérame émaillé. Glazed porcelain tiles. Porcelanico esmaltado.		
Groupe de produit selon la Norme EN 14411: Blb . Carreaux et dalles céramiques pressés à sec pour sol extérieur Group of product according to the standard EN 14411: Blb. Ceramic tiles dry pressed for outside floor. Grupo de producto segun la Norma EN 14411:Blb. Azulejos de gres y baldosas cerámicas apretados a seco para suelo		
	U3SP3E3C2	Epaisseur- thickness - Grueso. 40x60 - 60x60 : 10mm
Caractéristiques Characteristics Características	Norme Norms Norma	Prestations déclarées Requirements Prestaciones declaradas
Absorption d'eau% Water absorption % Absorción % de agua	EN ISO 10545-3	0,5 < E ≤ 3 %
Résistance à la flexion Flexural strength Resistencia a la flexion	EN ISO 10545-4	Conforme - Conformado - In accordance F ≥ 1100 N R ≥ 30 N/mm ²
Résistance à l'usure Abrasion resistance (glazed) Resistencia al desgaste	EN ISO 10545-7	PEI 5
Résistance à la rayure Scratch resistance Resistencia al rayado	Echelle de Mohs	7
Résistance au choc 50g Steel ball shock resistance Resistencia al choque	Cahier du CSTB 3778-7 Document CSTB 3778-7	Conforme - Conformado - In accordance
Résistance au choc thermique Thermal shock resistance Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-9	Conforme - Conformado - In accordance
Résistance au gel Frost resistance Resistencia a la helada	EN ISO 10545-12	Conforme - Conformado - In accordance
Résistance chimique Chemical resistance Resistencia química	EN ISO 10545-13	Conforme - Conformado - In accordance



*Parefeuille
Provence*

PIERRE DE TRAVERTIN GRIP

Résistance aux taches Stain resistance Resistencia a las manchas	EN ISO 10545-14	Conforme - Conformado - In accordance
Propriétés antidérapantes Anti-slip properties Propiedades antiderrapantes	DIN 51130 DIN 51097	R11 A-B-C
Réaction au feu Fire reaction Reaccion al fuego	Décision 96/603/CEE	A1 FL
Emission dans l'air intérieur Emission into indoor air Emision en el aire interior	Décret n°2011-321	A+
Numéro de DOP		002GCE

Fournès - 30210 Remoulins - France

Tél. +33 (0)4 66 37 48 00 - Fax +33 (0)4 66 37 21 10 www.parefeuille-provence.com

nov-20



**Parefeuille
Provence**

MOSAIQUE PIERRE DE TRAVERTIN GRIP

Formats- Size - Formato	5 X 5																												
Couleur - Color																													
Destination - Premises - Destino	Sols et mur extérieurs - Outside references - Los exteriors																												
Grès cérame émaillé. Glazed porcelain tiles. Porcelanico esmaltado.																													
Carreaux et dalles céramiques pressés à sec pour sol et mur extérieur Ceramic tiles dry pressed for outside floor and wall. Azulejos de gres y baldosas cerámicas apretados a seco para suelo pared exterior																													
Plaque de 30x30		Epaisseur- thickness - Grueso. 5 x5 : 10mm																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Caractéristiques Characteristics Características</th> <th>Norme Norms Norma</th> <th>Prestations déclarées Requirements Prestaciones declaradas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Absorption d'eau% Water absorption % Absorción % de agua</td> <td>EN ISO 10545-3</td> <td>0,5 < E ≤ 3 %</td> </tr> <tr> <td>Résistance à l'usure Abrasion resistance (glazed) Resistencia al desgaste</td> <td>EN ISO 10545-7</td> <td>PEI 5</td> </tr> <tr> <td>Résistance à la rayure Scratch resistance Resistencia al rayado</td> <td>Echelle de Mohs</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Résistance au choc 50g Steel ball shock resistance Resistencia al choque</td> <td>Cahier du CSTB 3778-7 Document CSTB 3778-7</td> <td>Conforme - Conformado - In accordance</td> </tr> <tr> <td>Résistance au choc thermique Thermal shock resistance Resistencia al choque térmico</td> <td>EN ISO 10545-9</td> <td>Conforme - Conformado - In accordance</td> </tr> <tr> <td>Résistance au gel Frost resistance Resistencia a la helada</td> <td>EN ISO 10545-12</td> <td>Conforme - Conformado - In accordance</td> </tr> <tr> <td>Résistance chimique Chemical resistance Resistencia química</td> <td>EN ISO 10545-13</td> <td>Conforme - Conformado - In accordance</td> </tr> <tr> <td>Résistance aux taches Stain resistance Resistencia a las manchas</td> <td>EN ISO 10545-14</td> <td>Conforme - Conformado - In accordance</td> </tr> </tbody> </table>			Caractéristiques Characteristics Características	Norme Norms Norma	Prestations déclarées Requirements Prestaciones declaradas	Absorption d'eau% Water absorption % Absorción % de agua	EN ISO 10545-3	0,5 < E ≤ 3 %	Résistance à l'usure Abrasion resistance (glazed) Resistencia al desgaste	EN ISO 10545-7	PEI 5	Résistance à la rayure Scratch resistance Resistencia al rayado	Echelle de Mohs	7	Résistance au choc 50g Steel ball shock resistance Resistencia al choque	Cahier du CSTB 3778-7 Document CSTB 3778-7	Conforme - Conformado - In accordance	Résistance au choc thermique Thermal shock resistance Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-9	Conforme - Conformado - In accordance	Résistance au gel Frost resistance Resistencia a la helada	EN ISO 10545-12	Conforme - Conformado - In accordance	Résistance chimique Chemical resistance Resistencia química	EN ISO 10545-13	Conforme - Conformado - In accordance	Résistance aux taches Stain resistance Resistencia a las manchas	EN ISO 10545-14	Conforme - Conformado - In accordance
Caractéristiques Characteristics Características	Norme Norms Norma	Prestations déclarées Requirements Prestaciones declaradas																											
Absorption d'eau% Water absorption % Absorción % de agua	EN ISO 10545-3	0,5 < E ≤ 3 %																											
Résistance à l'usure Abrasion resistance (glazed) Resistencia al desgaste	EN ISO 10545-7	PEI 5																											
Résistance à la rayure Scratch resistance Resistencia al rayado	Echelle de Mohs	7																											
Résistance au choc 50g Steel ball shock resistance Resistencia al choque	Cahier du CSTB 3778-7 Document CSTB 3778-7	Conforme - Conformado - In accordance																											
Résistance au choc thermique Thermal shock resistance Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-9	Conforme - Conformado - In accordance																											
Résistance au gel Frost resistance Resistencia a la helada	EN ISO 10545-12	Conforme - Conformado - In accordance																											
Résistance chimique Chemical resistance Resistencia química	EN ISO 10545-13	Conforme - Conformado - In accordance																											
Résistance aux taches Stain resistance Resistencia a las manchas	EN ISO 10545-14	Conforme - Conformado - In accordance																											



*Parefeuille
Provence*

MOSAIQUE PIERRE DE TRAVERTIN GRIP

Propriétés antidérapantes Anti-slip properties Propiedades antiderrapantes	DIN 51130 DIN 51097	R11 A-B-C
Réaction au feu Fire reaction Reaccion al fuego	Décision 96/603/CEE	A1 FL
Emission dans l'air intérieur Emission into indoor air Emision en el aire interior	Décret n°2011-321	A+
Dégagement de plomb et de cadmium and cadmium given off Emisión de cadmium y plomo	EN ISO 10545-15	NPD

Fournès - 30210 Remoulins - France

Tél. +33 (0)4 66 37 48 00 - Fax +33 (0)4 66 37 21 10 www.parefeuille-provence.com

nov-20



**Parefeuille
Provence**

PIERRE DE TRAVERTIN GRIP 20mm

Formats- Size - Formato	60 X 60	
Couleur - Color		
Destination - Premises - Destino	Sols extérieurs - Outside references - Los exteriors	
Grès cérame émaillé coloré dans la masse rectifié - Glazed porcelain tiles rectified and colored in the mass - Porcelanico esmaltado coloreado en la mase, rectificado.		
Groupe de produit selon la Norme EN 14411: Bla . Carreaux et dalles céramiques pressés à sec pour sol extérieur Group of product according to the standard EN 14411: Bla. Ceramic tiles dry pressed for outside floor. Grupo de producto segun la Norma EN 14411:Bla. Azulejos de gres y baldosas cerámicas apretados a seco para suelo		
	U3SP3E3C2	Epaisseur- thickness - Grueso. 60x60 : 20mm
Caractéristiques Characteristics Características	Norme Norms Norma	Prestations déclarées Requirements Prestaciones declaradas
Absorption d'eau% Water absorption % Absorción % de agua	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5 %
Résistance à la flexion Flexural strength Resistencia a la flexion	EN ISO 10545-4	Conforme - Conformado - In accordance F ≥ 1300 N R ≥ 35 N/mm ² Charge de rupture F > 11 000N
Résistance à l'usure Abrasion resistance Resistencia al desgaste	Cahier du CSTB 3778-10 Document CSTB 3778-10	U3S
Résistance à la rayure Scratch resistance Resistencia al rayado	Echelle de Mohs	7
Résistance au choc Steel ball shock resistance Resistencia al choque	Cahier du CSTB 3778-11 Document CSTB 3778-11	Conforme - Conformado - In accordance
Résistance au choc thermique Thermal shock resistance Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-9	Conforme - Conformado - In accordance
Résistance au gel Frost resistance Resistencia a la helada	EN ISO 10545-12	Conforme - Conformado - In accordance
Résistance chimique Chimical resistance Resistencia química	EN ISO 10545-13	Conforme - Conformado - In accordance



Parefeuille
Provence

PIERRE DE TRAVERTIN GRIP 20mm

Résistance aux taches Stain resistance Resistencia a las manchas	EN ISO 10545-14	Conforme - Conformado - In accordance
Propriétés antidérapantes Anti-slip properties Propiedades antiderrapantes	DIN 51130 DIN 51097	R11 A-B-C
Réaction au feu Fire reaction Reaccion al fuego	Décision 96/603/CEE	A1 FL
Emission dans l'air intérieur Emission into indoor air Emision en el aire interior	Décret n°2011-321	A+
Numéro de DOP		010GP

Fournès - 30210 Remoulins - France

Tél. +33 (0)4 66 37 48 00 - Fax +33 (0)4 66 37 21 10 www.parefeuille-provence.com

janv-23



**Parefeuille
Provence**

PIERRE DE TRAVERTIN GRIP 20mm

Formats- Size - Formato	40 X 80	
Couleur - Color		
Destination - Premises - Destino	Sols extérieurs - Outside references - Los exteriors	
Grès cérame émaillé coloré dans la masse rectifié - Glazed porcelain tiles rectified and colored in the mass Porcelanico esmaltado coloreado en la mase, rectificado.		
Groupe de produit selon la Norme EN 14411: Bla . Carreaux et dalles céramiques pressés à sec pour sol extérieur Group of product according to the standard EN 14411: Bla. Ceramic tiles dry pressed for outside floor. Grupo de producto segun la Norma EN 14411:Bla. Azulejos de gres y baldosas cerámicas apretados a seco para suelo		
		Epaisseur- thickness - Grueso. 40x80 : 20mm
Caractéristiques Characteristics Características	Norme Norms Norma	Prestations déclarées Requirements Prestaciones declaradas
Absorption d'eau% Water absorption % Absorción % de agua	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5 %
Résistance à la flexion Flexural strength Resistencia a la flexion	EN ISO 10545-4	Conforme - Conformado - In accordance F ≥ 1300 N R ≥ 35 N/mm ² Charge de rupture F > 11 000N
Résistance à l'usure Abrasion resistance Resistencia al desgaste	Cahier du CSTB 3778-10 Document CSTB 3778-10	Conforme - Conformado - In accordance Charge appliquée 440 N
Résistance à la rayure Scratch resistance Resistencia al rayado	Echelle de Mohs	7
Résistance au gel Frost resistance Resistencia a la helada	EN ISO 10545-12	Conforme - Conformado - In accordance
Résistance au choc thermique Thermal shock resistance Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-9	Conforme - Conformado - In accordance
Résistance aux taches Stain resistance Resistencia a las manchas	EN ISO 10545-14	Conforme - Conformado - In accordance
Résistance chimique Chemical resistance Resistencia química	EN ISO 10545-13	Conforme - Conformado - In accordance



Parefeuille
Provence

PIERRE DE TRAVERTIN GRIP 20mm

Propriétés antidérapantes Anti-slip properties Propiedades antiderrapantes	DIN 51130 DIN 51097	R11 A-B-C
Réaction au feu Fire reaction Reaccion al fuego	Décision 96/603/CEE	A1 FL
Emission dans l'air intérieur Emission into indoor air Emision en el aire interior	Décret n°2011-321	A+
Numéro de DOP		010GP

Fournès - 30210 Remoulins - France

Tél. +33 (0)4 66 37 48 00 - Fax +33 (0)4 66 37 21 10 www.parefeuille-provence.com

janv-23



*Parefeuille
Provence*

PIERRE DE TRAVERTIN GRIP

Formats- Size - Formato	60 X 120	
Couleur - Color		
Destination - Premises - Destino	Sols extérieurs - Outside references - Los exteriores	
Grès cérame émaillé rectifié - Glazed porcelain tiles rectified s - Porcelanico esmaltado , rectificado.		
Groupe de produit selon la Norme EN 14411: Bla . Carreaux et dalles céramiques pressés à sec pour sol extérieur Group of product according to the standard EN 14411: Bla. Ceramic tiles dry pressed for outside floor. Grupo de producto segun la Norma EN 14411:Bla. Azulejos de gres y baldosas cerámicas apretados a seco para suelo		
		Epaisseur- thickness - Grueso. 60x120 : 9,5mm
Caractéristiques Characteristics Características	Norme Norms Norma	Prestations déclarées Requirements Prestaciones declaradas
Absorption d'eau% Water absorption % Absorción % de agua	EN ISO 10545-3	$E \leq 0,5 \%$
Résistance à la flexion Flexural strength Resistencia a la flexion	EN ISO 10545-4	Conforme - Conformado - In accordance $F \geq 1300 \text{ N}$ $R \geq 35 \text{ N/mm}^2$
Résistance à l'usure Abrasion resistance (glazed) Resistencia al desgaste	EN ISO 10545-7	PEI 5
Résistance à la rayure Scratch resistance Resistencia al rayado	Echelle de Mohs	7
Résistance au choc 50g Steel ball shock resistance Resistencia al choque	Cahier du CSTB 3778-7 Document CSTB 3778-7	Conforme - Conformado - In accordance
Résistance au choc thermique Thermal shock resistance Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-9	Conforme - Conformado - In accordance
Résistance au gel Frost resistance Resistencia a la helada	EN ISO 10545-12	Conforme - Conformado - In accordance
Résistance chimique Chemical resistance Resistencia química	EN ISO 10545-13	Conforme - Conformado - In accordance



Parefeuille
Provence

PIERRE DE TRAVERTIN GRIP

Résistance aux taches Stain resistance Resistencia a las manchas	EN ISO 10545-14	Conforme - Conformado - In accordance
Propriétés antidérapantes Anti-slip properties Propiedades antiderrapantes	DIN 51130 DIN 51097	R11 A-B-C
Réaction au feu Fire reaction Reaccion al fuego	Décision 96/603/CEE	A1 FL
Emission dans l'air intérieur Emission into indoor air Emision en el aire interior	Décret n°2011-321	A+
Numéro de DOP		001GP

Fournès - 30210 Remoulins - France

Tél. +33 (0)4 66 37 48 00 - Fax +33 (0)4 66 37 21 10 www.parefeuille-provence.com

févr-23