



*Parefeuille  
Provence*

## TRAVERTIN ANTIX MIX

Formats- Size - Formato	40 X 60	
Couleur - Color		
Destination - Premises - Destino	Sols intérieurs - Inside references - Los interiores	
Grès cérame émaillé.Glazed porcelain tiles.Porcelanico esmaltado.		
Groupe de produit selon la Norme EN 14411: Bib . Carreaux et dalles céramiques pressés à sec pour sol intérieur		
Group of product according to the standard EN 14411: Bib. Ceramic tiles dry pressed for inside floor.		
Grupo de producto segun la Norma EN 14411:Bib. Azulejos de gres y baldosas cerámicas apretados a seco para suelo		
		Epaisseur- thickness - Grueso. 40x60 : 10mm
Caractéristiques Characteristics Características	Norme Norms Norma	Prestations déclarées Requirements Prestaciones declaradas
Absorption d'eau% Water absorption % Absorcion % de agua	EN ISO 10545-3	0,5 < E ≤3 %
Résistance à la flexion Flexural strength Résistencia a la flexion	EN ISO 10545-4	Conforme - Conformado - In accordance F≥1100 N R≥30 N/mm²
Résistance à l'usure Abrasion resistance (glazed) Resistencia al desgaste	EN ISO 10545-7	PEI 5 - PEI 4
Résistance à la rayure Scratch resistance Resistencia al rayado	Echelle de Mohs	6
Résistance au choc 50g Steel ball shock resistance Resistencia al choque	Cahier du CSTB 3778-7 Document CSTB 3778-7	Conforme - Conformado - In accordance
Résistance au choc thermique Thermal shock resistance Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-9	Conforme - Conformado - In accordance
Résistance au gel Frost resistance Resistencia a la helada	EN ISO 10545-12	Conforme - Conformado - In accordance
Résistance chimique Chimical resistance Resistencia química	EN ISO 10545-13	Conforme - Conformado - In accordance



***Parefeuille  
Provence***

## **TRAVERTIN ANTIX MIX**

Résistance aux taches Stain resistance Resistencia a las manchas	EN ISO 10545-14	Conforme - Conformado - In accordance
Propriétés antidérapantes Anti-slip properties Propiedades antiderrapantes	DIN 51130 DIN 51097	R9 A
Réaction au feu Fire reaction Reaccion al fuego	Décision 96/603/CEE	A1 FL
Emission dans l'air intérieur Emission into indoor air Emision en el aire interior	Décret n°2011-321	A+
Numéro de DOP		001GCE

Fournès - 30210 Remoulins - France

Tél. +33 (0)4 66 37 48 00 - Fax +33 (0)4 66 37 21 10 [www.parefeuille-provence.com](http://www.parefeuille-provence.com)

nov-22



**Parefeuille  
Provence**

# MOSAIQUE TRAVERTIN ANTIC MIX

Formats- Size - Formato	5 X 5	
Couleur - Color		
Destination - Premises - Destino	Sols et mur intérieurs - Inside references - Los interiores	
Grès cérame émaillé.Glazed porcelain tiles.Porcelanico esmaltado.		
Carreaux et dalles céramiques pressés à sec pour sol et mur intérieur Ceramic tiles dry pressed for inside floor and wall. Azulejos de gres y baldosas cerámicas apretados a seco para suelo pared interior		
Plaque de 30x30		Epaisseur- thickness - Grueso. 5x5 : 10mm
Caractéristiques Characteristics Características	Norme Norms Norma	Prestations déclarées Requirements Prestaciones declaradas
Absorption d'eau% Water absorption % Absorcion % de agua	EN ISO 10545-3	0,5 < E ≤3 %
Résistance à l'usure Abrasion resistance (glazed) Resistencia al desgaste	EN ISO 10545-7	PEI 5 - PEI 4
Résistance à la rayure Scratch resistance Resistencia al rayado	Echelle de Mohs	6
Résistance au choc 50g Steel ball shock resistance Resistencia al choque	Cahier du CSTB 3778-7 Document CSTB 3778-7	Conforme - Conformado - In accordance
Résistance au choc thermique Thermal shock resistance Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-9	Conforme - Conformado - In accordance
Résistance au gel Frost resistance Resistencia a la helada	EN ISO 10545-12	Conforme - Conformado - In accordance
Résistance chimique Chimical resistance Resistencia química	EN ISO 10545-13	Conforme - Conformado - In accordance
Résistance aux taches Stain resistance Resistencia a las manchas	EN ISO 10545-14	Conforme - Conformado - In accordance



*Parefeuille  
Provence*

## MOSAIQUE TRAVERTIN ANTIC MIX

Propriétés antidérapantes Anti-slip properties Propiedades antiderrapantes	DIN 51130 DIN 51097	R9 A
Réaction au feu Fire reaction Reaccion al fuego	Décision 96/603/CEE	A1 FL
Emission dans l'air intérieur Emission into indoor air Emisión en el aire interior	Décret n°2011-321	A+
Dégagement de plomb et de cadmium and cadmium given off Emisión de cadmium y plomo	EN ISO 10545-15	NPD

Fournès - 30210 Remoulins - France

Tél. +33 (0)4 66 37 48 00 - Fax +33 (0)4 66 37 21 10 [www.parefeuille-provence.com](http://www.parefeuille-provence.com)

nov-22