



**Parefeuille**  
**Provence**

## TRAVERTIN ANTIC MIX GRIP

| Formats- Size - Formato  | 40 X 60  |   |
|--|--|---|
| Couleur - Color  |  |   |
| Destination - Premises - Destino   | Sols extérieurs - Outside references - Los exteriors |   |
| Grès cérame émaillé. Glazed porcelain tiles. Porcelanico esmaltado.  |  |   |
| Groupe de produit selon la Norme EN 14411: Bib . Carreaux et dalles céramiques pressés à sec pour sol extérieur<br>Group of product according to the standard EN 14411: Bib. Ceramic tiles dry pressed for outside floor.<br>Grupo de producto segun la Norma EN 14411: Bib. Azulejos de gres y baldosas cerámicas apretados a seco para suelo |  |   |
|  | U3P3E3C2   | Epaisseur- thickness - Grueso.<br>40x60 : 10mm                                  |
|  |  |   |
| Caractéristiques<br>Characteristics<br>Características   | Norme<br>Norms<br>Norma                              | Prestations déclarées<br>Requirements<br>Prestaciones declaradas                |
| Absorption d'eau%<br>Water absorption %<br>Absorción % de agua   | EN ISO 10545-3                                       | 0,5 < E ≤ 3 %   |
| Résistance à la flexion<br>Flexural strength<br>Resistencia a la flexion   | EN ISO 10545-4                                       | Conforme - Conformado - In accordance<br>F ≥ 1100 N<br>R ≥ 30 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance à l'usure<br>Abrasion resistance (glazed)<br>Resistencia al desgaste  | EN ISO 10545-7                                       | PEI 4   |
| Résistance à la rayure<br>Scratch resistance<br>Resistencia al rayado  | Echelle de Mohs                                      | 7   |
| Résistance au choc<br>50g Steel ball shock resistance<br>Resistencia al choque   | Cahier du CSTB 3778-7<br>Document CSTB 3778-7        | Conforme - Conformado - In accordance   |
| Résistance au choc thermique<br>Thermal shock resistance<br>Resistencia al choque térmico  | EN ISO 10545-9                                       | Conforme - Conformado - In accordance   |
| Résistance au gel<br>Frost resistance<br>Resistencia a la helada   | EN ISO 10545-12                                      | Conforme - Conformado - In accordance   |
| Résistance chimique<br>Chemical resistance<br>Resistencia química  | EN ISO 10545-13                                      | Conforme - Conformado - In accordance   |



*Parefeuille  
Provence*

## TRAVERTIN ANTIC MIX GRIP

|  |                        |                                       |
|--|------------------------|---------------------------------------|
| Résistance aux taches<br>Stain resistance<br>Resistencia a las manchas                   | EN ISO 10545-14        | Conforme - Conformado - In accordance |
| Propriétés antidérapantes<br>Anti-slip properties<br>Propiedades antiderrapantes         | DIN 51130<br>DIN 51097 | R11<br>A-B-C                          |
| Réaction au feu<br>Fire reaction<br>Reaccion al fuego                                    | Décision 96/603/CEE    | A1 FL                                 |
| Emission dans l'air intérieur<br>Emission into indoor air<br>Emision en el aire interior | Décret n°2011-321      | A+                                    |
| Numéro de DOP  |                        | 002GCE                                |

Fournès - 30210 Remoulins - France

Tél. +33 (0)4 66 37 48 00 - Fax +33 (0)4 66 37 21 10 [www.parefeuille-provence.com](http://www.parefeuille-provence.com)

avr-23



**Parefeuille**  
**Provence**

## MOSAIQUE TRAVERTIN ANTIC MIX GRIP

|  |   |   |
|--|---|---|
| Formats- Size - Formato  | 5 X 5   |   |
| Couleur - Color  |   |   |
| Destination - Premises - Destino   | Sols et mur extérieurs - Outside references - Los exteriors |   |
| Grès cérame émaillé. Glazed porcelain tiles. Porcelanico esmaltado.  |   |   |
| Carreaux et dalles céramiques pressés à sec pour sol et mur extérieur<br>Ceramic tiles dry pressed for outside floor and wall.<br>Azulejos de gres y baldosas cerámicas apretados a seco para suelo pared exterior |   |   |
| Plaque de 30x30  |   | Epaisseur- thickness - Grueso.<br>5 x5 : 10mm                           |
| <b>Caractéristiques</b><br>Characteristics<br>Características  |   |   |
|  | <b>Norme</b><br>Norms<br>Norma                              | <b>Prestations déclarées</b><br>Requirements<br>Prestaciones declaradas |
| Absorption d'eau%<br>Water absorption %<br>Absorción % de agua   | EN ISO 10545-3  | 0,5 < E ≤ 3 %   |
| Résistance à l'usure<br>Abrasion resistance (glazed)<br>Resistencia al desgaste  | EN ISO 10545-7  | PEI 4   |
| Résistance à la rayure<br>Scratch resistance<br>Resistencia al rayado  | Echelle de Mohs   | 7   |
| Résistance au choc<br>50g Steel ball shock resistance<br>Resistencia al choque   | Cahier du CSTB 3778-7<br>Document CSTB 3778-7               | Conforme - Conformado - In accordance                                   |
| Résistance au choc thermique<br>Thermal shock resistance<br>Resistencia al choque térmico  | EN ISO 10545-9  | Conforme - Conformado - In accordance                                   |
| Résistance au gel<br>Frost resistance<br>Resistencia a la helada   | EN ISO 10545-12   | Conforme - Conformado - In accordance                                   |
| Résistance chimique<br>Chemical resistance<br>Resistencia química  | EN ISO 10545-13   | Conforme - Conformado - In accordance                                   |
| Résistance aux taches<br>Stain resistance<br>Resistencia a las manchas   | EN ISO 10545-14   | Conforme - Conformado - In accordance                                   |



*Parefeuille*  
*Provence*

## MOSAIQUE TRAVERTIN ANTIC MIX GRIP

|  |                        |              |
|--|------------------------|--------------|
| Propriétés antidérapantes<br>Anti-slip properties<br>Propiedades antiderrapantes         | DIN 51130<br>DIN 51097 | R11<br>A-B-C |
| Réaction au feu<br>Fire reaction<br>Reaccion al fuego                                    | Décision 96/603/CEE    | A1 FL        |
| Emission dans l'air intérieur<br>Emission into indoor air<br>Emision en el aire interior | Décret n°2011-321      | A+           |
| Dégagement de plomb et de cadmium<br>and cadmium given off<br>Emisión de cadmium y plomo | EN ISO 10545-15        | NPD          |
|  |                        |              |



*Parefeuille  
Provence*

## TRAVERTIN ANTIC MIX GRIP

| Formats- Size - Formato   | 60 X 120  |  |
|---|---|--|
| Couleur - Color   |   |  |
| Destination - Premises - Destino  | Sols extérieurs - Outside references - Los exteriores |  |
| Grès cérame émaillé rectifié - Glazed porcelain tiles rectified s - Porcelanico esmaltado , rectificado.  |   |  |
| Groupe de produit selon la Norme EN 14411: Bla . Carreaux et dalles céramiques pressés à sec pour sol extérieur<br>Group of product according to the standard EN 14411: Bla. Ceramic tiles dry pressed for outside floor.<br>Grupo de producto segun la Norma EN 14411:Bla. Azulejos de gres y baldosas cerámicas apretados a seco para suelo |   |  |
|   |   | Epaisseur- thickness - Grueso.<br>60x120 : 9,5mm   |
|   |   |  |
| Caractéristiques<br>Characteristics<br>Características  | Norme<br>Norms<br>Norma                               | Prestations déclarées<br>Requirements<br>Prestaciones declaradas                               |
| Absorption d'eau%<br>Water absorption %<br>Absorción % de agua  | EN ISO 10545-3  | $E \leq 0,5 \%$  |
| Résistance à la flexion<br>Flexural strength<br>Resistencia a la flexion  | EN ISO 10545-4  | Conforme - Conformado - In accordance<br>$F \geq 1300 \text{ N}$<br>$R \geq 35 \text{ N/mm}^2$ |
| Résistance à l'usure<br>Abrasion resistance (glazed)<br>Resistencia al desgaste   | EN ISO 10545-7  | PEI 4  |
| Résistance à la rayure<br>Scratch resistance<br>Resistencia al rayado   | Echelle de Mohs                                       | 7  |
| Résistance au choc<br>50g Steel ball shock resistance<br>Resistencia al choque  | Cahier du CSTB 3778-7<br>Document CSTB 3778-7         | Conforme - Conformado - In accordance  |
| Résistance au choc thermique<br>Thermal shock resistance<br>Resistencia al choque térmico   | EN ISO 10545-9  | Conforme - Conformado - In accordance  |
| Résistance au gel<br>Frost resistance<br>Resistencia a la helada  | EN ISO 10545-12                                       | Conforme - Conformado - In accordance  |
| Résistance chimique<br>Chemical resistance<br>Resistencia química   | EN ISO 10545-13                                       | Conforme - Conformado - In accordance  |



*Parefeuille*  
*Provence*

## TRAVERTIN ANTIC MIX GRIP

|  |                        |                                       |
|--|------------------------|---------------------------------------|
| Résistance aux taches<br>Stain resistance<br>Resistencia a las manchas                   | EN ISO 10545-14        | Conforme - Conformado - In accordance |
| Propriétés antidérapantes<br>Anti-slip properties<br>Propiedades antiderrapantes         | DIN 51130<br>DIN 51097 | R11<br>A-B-C                          |
| Réaction au feu<br>Fire reaction<br>Reaccion al fuego                                    | Décision 96/603/CEE    | A1 FL                                 |
| Emission dans l'air intérieur<br>Emission into indoor air<br>Emision en el aire interior | Décret n°2011-321      | A+                                    |
| Numéro de DOP  |                        | 001GP                                 |

Fournès - 30210 Remoulins - France

Tél. +33 (0)4 66 37 48 00 - Fax +33 (0)4 66 37 21 10 [www.parefeuille-provence.com](http://www.parefeuille-provence.com)

févr-23